


AUSWERTUNG

Ergebnisse aus der Prüfung der TENDONOL®-Oberfläche nach Reinigung mit dem Hochdruckgerät

Strahldruck 120 bar

Fugenbreite 15 und 30 mm



V A R I O

Einstellung Strahlrohrdüse	Entfernung Düse - Tendonol	Prüfzeit		Bemerkung
		10 Sek.	30 Sek.	
Flachstrahl	100 cm	keine Schäden	keine Schäden	kein Unterschied bei den Fugenbreiten 15 - 30 mm
Flachstrahl	50 cm	keine Schäden	keine Schäden	"
Flachstrahl	30 cm	keine Schäden	keine Schäden	"
Flachstrahl	10 cm	keine Schäden	keine Schäden	"
Punktstrahl (Dreckfräse)	150 cm	keine Schäden	keine Schäden	
Punktstrahl	100 cm	Schädigung	-	Oberfläche leicht eingedrückt
Punktstrahl	50 cm	Schädigung	-	Oberfläche eingedrückt
Flachstrahl (Tendonol mit Beschichtung)	100 cm	keine Schäden		
	50 cm	keine Schäden		
Punktstrahl (Dreckfräse) (Tendonol mit Beschichtung)	100 cm	keine Schäden	geschädigt	bis 10 Sekunden keine Schädigungen, dann die Farbe abgelöst